



A.G.M. S.r.l.
Via G. Oberdan, 48
28070 – Tornaco (NO)
Tel. 0321 886105
Fax 0321 1785302
e-mail: agm@agmsrl.biz

SCHEDA TECNICA

**AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO DA DNV GL**
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =

WATER INK 57000 NEUTRO **Dispersione acquosa di speciali copolimeri**

Supporto: CARTA – PVC

Applicazioni: SERIGRAFIA

UTILIZZO

Vernice neutra per stampa serigrafica.

AVVERTENZE PER LA LAVORAZIONE

Agitare accuratamente prima di ogni uso.

Richiudere bene la confezione.

Non lasciare asciugare il prodotto sui telai da stampa e, dopo l'uso, pulirli accuratamente con acqua o con una soluzione di acqua-alcool.

Per ottenere qualsiasi tinta il prodotto è miscelabile con le nostre paste colore della serie PC W o serie WATER INK 80.

ADDITIVI

Addensante 100 – Antischiuma 825 – Distendente 875

Caratteristiche fisiche del prodotto

Aspetto fisico : LIQUIDO BIANCO

Secco : 15% ± 1

Viscosità a 20°C : 16000 ± 500 mPa sec. a 20°C
(misura effettuata con Viscosimetro Brookfield Modello RV; girante 6; velocità 20 rpm)

pH : 6.0 ÷ 9.0

Punto di infiam. : =

Stabilità allo stoccaggio : 6 MESI DALLA CONSEGNA A TEMPERATURA COMPRESA
TRA 5°C E 40°C IN IMBALLAGGIO INTEGRO

DC Edizione 0 Gennaio 2014

I nostri consigli tecnici hanno il solo scopo di alleggerire e favorire il lavoro degli utilizzatori. Queste nostre indicazioni non comportano per noi alcuna responsabilità. Il nostro Servizio di Assistenza Tecnica è a Vostra disposizione per lo studio e la messa a punto di prodotti che soddisfino al meglio le Vostre esigenze.