



**A.G.M. S.r.l.**  
Via G. Oberdan, 48  
28070 – Tornaco (NO)  
Tel. 0321 886105  
Fax 0321 1785302  
e-mail: agm@agmsrl.biz

## SCHEDA TECNICA

**AZIENDA CON  
SISTEMA DI GESTIONE  
CERTIFICATO DA DNV GL**  
= ISO 9001 =  
= ISO 14001 =

### **WATER INK 2052/VL NEUTRO** **Dispersione acquosa di speciali copolimeri**

**Supporto: CARTA – PVC – PU**

**Applicazioni: SERIGRAFIA**

#### **UTILIZZO**

Vernice neutra per stampa serigrafica.

#### **AVVERTENZE PER LA LAVORAZIONE**

Agitare accuratamente prima di ogni uso.

Richiudere bene la confezione.

Non lasciare asciugare il prodotto sui telai da stampa e, dopo l'uso, pulirli accuratamente con acqua o con una soluzione di acqua-alcool.

Per ottenere qualsiasi tinta il prodotto è miscelabile con le nostre paste colore della serie PC W.

#### **ADDITIVI**

Addensante 100 – Antischiuma 825 – Distendente 875

### **Caratteristiche fisiche del prodotto**

Aspetto fisico	: LIQUIDO BIANCO
Secco	: 35% ± 1
Viscosità a 20°C	: 4500 ± 500 mPa sec. a 20°C (misura effettuata con Viscosimetro Brookfield Modello RV; girante 4; velocità 20 rpm)
pH	: 6.0 ÷ 9.0
Punto di infiam.	: =
Stabilità allo stoccaggio	: 6 MESI DALLA CONSEGNA A TEMPERATURA COMPRESA TRA 5°C E 40°C IN IMBALLAGGIO INTEGRO

Edizione 0 Aprile 2004  
LB Revisione 01 Marzo 2007

I nostri consigli tecnici hanno il solo scopo di alleggerire e favorire il lavoro degli utilizzatori. Queste nostre indicazioni non comportano per noi alcuna responsabilità. Il nostro Servizio di Assistenza Tecnica è a Vostra disposizione per lo studio e la messa a punto di prodotti che soddisfino al meglio le Vostre esigenze.