



A.G.M. S.r.l.
Via G. Oberdan, 48
28070 - Tornaco (NO)
Tel. 0321 886105
Fax 0321 1785302
e-mail: agm@agmsrl.biz

SCHEMA TECNICA

**AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO DA DNV GL**
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =

AGILACK UV 4000 LUCIDO **Lacca lucida a reticolazione UV esente da solventi**

Supporto: PVC

Applicazioni: ROTO

UTILIZZO

Sovrastampa lucida dall'elevato gloss particolarmente indicata per PVC plastificato rigido.

Il film reticolato è caratterizzato da ottime resistenze chimico-fisiche, da eccellente resistenza all'ingiallimento e da elevata resistenza al graffio.

AVVERTENZE PER LA LAVORAZIONE

Agitare accuratamente prima di ogni uso.

Richiudere bene la confezione.

Si consiglia di applicare sul supporto una quantità di prodotto compresa tra $6 \div 8 \text{ g/m}^2$.

Parametri operativi consigliati: potenza: 100 W/cm

velocità: 20 m/min

ATTENZIONE: evitare il contatto diretto del prodotto con raggi solari, per non danneggiarlo irrimediabilmente.

Caratteristiche fisiche del prodotto

Aspetto fisico	: LIQUIDO TRASPARENTE
Secco	: 100%
Viscosità a 25°C	: $400 \pm 200 \text{ mPa sec. a } 25^\circ\text{C}$ (misura effettuata con Viscosimetro Brookfield Modello RV; girante 3; velocità 20 rpm)
pH	: =
Punto di infiam.	: $> 100^\circ\text{C}$
Stabilità allo stoccaggio	: 6 MESI DALLA CONSEGNA A TEMPERATURA COMPRESA TRA 5°C E 35°C IN IMBALLAGGIO INTEGRO

DB Edizione 0 Luglio 2006
DB Revisione 02 Gennaio 2007

I nostri consigli tecnici hanno il solo scopo di alleggerire e favorire il lavoro degli utilizzatori. Queste nostre indicazioni non comportano per noi alcuna responsabilità. Il nostro Servizio di Assistenza Tecnica è a Vostra disposizione per lo studio e la messa a punto di prodotti che soddisfino al meglio le Vostre esigenze.
