



A.G.M. S.r.l.
Via G. Oberdan, 48
28070 – Tornaco (NO)
Tel. 0321 886105
Fax 0321 1785302
e-mail: agm@agmsrl.biz

SCHEDA TECNICA

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =

AGILACK UV 5020 SUPER LUCIDO **Lacca lucida a reticolazione UV**

Supporto: CARTA PATINATA

Applicazioni: FLEXO

UTILIZZO

Sovrastampa lucida dall'elevato gloss particolarmente indicata per carta patinata.

Il film reticolato è caratterizzato da buone resistenze chimico-fisiche.

AVVERTENZE PER LA LAVORAZIONE

Agitare accuratamente prima di ogni uso.

Richiudere bene la confezione.

Si consiglia di applicare sul supporto una quantità di prodotto compresa tra 6 ÷ 12 g/m².

Parametri operativi consigliati: potenza: 100 W/cm
velocità: 50 m/min

ATTENZIONE: evitare il contatto diretto del prodotto con raggi solari, per non danneggiarlo irrimediabilmente.

Caratteristiche fisiche del prodotto

Aspetto fisico	: LIQUIDO TRASPARENTE
Secco	: 100%
Viscosità a 25°C	: 200 ± 20 mPa sec. a 20°C (misura effettuata con Viscosimetro Brookfield Modello RV; girante 2; velocità 20 rpm)
pH	: =
Punto di infiam.	: > 100°C
Stabilità allo stoccaggio	: 6 MESI DALLA CONSEGNA A TEMPERATURA COMPRESA TRA 5°C E 35°C IN IMBALLAGGIO INTEGRO

AN Edizione 0 Giugno 2015

I nostri consigli tecnici hanno il solo scopo di alleggerire e favorire il lavoro degli utilizzatori. Queste nostre indicazioni non comportano per noi alcuna responsabilità. Il nostro Servizio di Assistenza Tecnica è a Vostra disposizione per lo studio e la messa a punto di prodotti che soddisfino al meglio le Vostre esigenze.