



**A.G.M. S.r.l.**  
Via G. Oberdan, 48  
28070 – Tornaco (NO)  
Tel. 0321 886105  
Fax 0321 1785302  
e-mail: agm@agmsrl.biz

## SCHEMA TECNICA

AZIENDA CON  
SISTEMA DI GESTIONE  
CERTIFICATO DA DNV GL  
= ISO 9001 =  
= ISO 14001 =

# **AGILACK UV 4002 LUCIDO** **Lacca lucida a reticolazione UV esente da solventi**

**Supporto: ABS**

**Applicazioni: ROTO**

### **UTILIZZO**

Sovrastampa lucida dall'elevato gloss particolarmente indicata per supporti in ABS.

Il film reticolato è caratterizzato da ottime resistenze chimico-fisiche, da eccellente resistenza all'ingiallimento e da elevata resistenza al graffio.

### **AVVERTENZE PER LA LAVORAZIONE**

Agitare accuratamente prima di ogni uso.

Richiudere bene la confezione.

Si consiglia di applicare sul supporto una quantità di prodotto compresa tra  $6 \div 15 \text{ g/m}^2$ .

Parametri operativi consigliati: potenza:  $80 \div 100 \text{ W/cm}$   
velocità:  $25 \text{ m/min}$

**ATTENZIONE:** evitare il contatto diretto del prodotto con raggi solari, per non danneggiarlo irrimediabilmente.

### **Caratteristiche fisiche del prodotto**

Aspetto fisico	: LIQUIDO TRASPARENTE
Secco	: 100%
Viscosità a 25°C	: $300 \pm 50 \text{ mPa sec}$ a 20°C (misura effettuata con Viscosimetro Brookfield Modello RV; girante 2; velocità 20 rpm)
pH	: =
Punto di infiam.	: > 100°C
Stabilità allo stoccaggio	: 6 MESI DALLA CONSEGNA A TEMPERATURA COMPRESA TRA 5°C E 35°C IN IMBALLAGGIO INTEGRO

DB Edizione 0 Gennaio 2007

I nostri consigli tecnici hanno il solo scopo di alleggerire e favorire il lavoro degli utilizzatori. Queste nostre indicazioni non comportano per noi alcuna responsabilità. Il nostro Servizio di Assistenza Tecnica è a Vostra disposizione per lo studio e la messa a punto di prodotti che soddisfino al meglio le Vostre esigenze.