



A.G.M. S.r.l.
Via G. Oberdan, 48
28070 – Tornaco (NO)
Tel. 0321 886105
Fax 0321 1785302
e-mail: agm@agmsrl.biz

SCHEDA TECNICA

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =

AGILACK UV 4001 OPACO **Lacca opaca a reticolazione UV esente da solventi**

Supporto: PVC

Applicazioni: ROTO

UTILIZZO

Sovrastampa opaca particolarmente indicata per PVC plastificato rigido.

Il film reticolato è caratterizzato da ottime resistenze chimico-fisiche, da eccellente resistenza all'ingiallimento e da elevata resistenza al graffio.

AVVERTENZE PER LA LAVORAZIONE

Agitare accuratamente prima di ogni uso.

Richiudere bene la confezione.

Si consiglia di applicare sul supporto una quantità di prodotto compresa tra $6 \div 8 \text{ g/m}^2$.

Parametri operativi consigliati: potenza: 100 W/cm

velocità: 15 m/min

ATTENZIONE: evitare il contatto diretto del prodotto con raggi solari, per non danneggiarlo irrimediabilmente.

Si consiglia di rimuovere il prodotto dai cilindri con acetato di etile.

Caratteristiche fisiche del prodotto

Aspetto fisico	: LIQUIDO OPALESCENTE
Secco	: 100%
Viscosità a 25°C	: $4000 \pm 500 \text{ mPa sec.}$ (misura effettuata con Viscosimetro Brookfield Modello RV; girante 6; velocità 10 rpm)
pH	: =
Punto di infiam.	: > 100°C
Stabilità allo stoccaggio	: 6 MESI DALLA CONSEGNA A TEMPERATURA COMPRESA TRA 5°C E 35°C IN IMBALLAGGIO INTEGRO

DB Edizione 0 Luglio 2006
DB Revisione 03 Gennaio 2008

I nostri consigli tecnici hanno il solo scopo di alleggerire e favorire il lavoro degli utilizzatori. Queste nostre indicazioni non comportano per noi alcuna responsabilità. Il nostro Servizio di Assistenza Tecnica è a Vostra disposizione per lo studio e la messa a punto di prodotti che soddisfino al meglio le Vostre esigenze.
