



A.G.M. S.r.l.
Via G. Oberdan, 48
28070 - Tornaco (NO)
Tel. 0321 886105
Fax 0321 1785302
e-mail: agm@agmsrl.biz

SCHEMA TECNICA

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =

AGILACK UV 4011 OPACO **Lacca opaca a reticolazione UV esente da solventi**

Supporto: PVC – PES

Applicazioni: ROTO

UTILIZZO

Sovrastampa opaca particolarmente indicata per supporti in PVC e PES.

Il film reticolato è caratterizzato da buone resistenze chimico-fisiche, da eccellente resistenza all'ingiallimento e da ottima flessibilità.

AVVERTENZE PER LA LAVORAZIONE

Agitare accuratamente prima di ogni uso.

Richiudere bene la confezione.

Si consiglia di applicare sul supporto una quantità di prodotto compresa tra 4 ÷ 12 g/m².

Parametri operativi consigliati: potenza: 80 ÷ 100 W/cm
velocità: 30 m/min

ATTENZIONE: evitare il contatto diretto del prodotto con raggi solari, per non danneggiarlo irrimediabilmente.

Caratteristiche fisiche del prodotto

Aspetto fisico	: LIQUIDO OPALESCENTE
Secco	: 100%
Viscosità a 25°C	: 2000 ± 500 mPa sec a 20°C (misura effettuata con Viscosimetro Brookfield Modello RV; girante 4; velocità 20 rpm)
pH	: =
Punto di infiam.	: > 100°C
Stabilità allo stoccaggio	: 6 MESI DALLA CONSEGNA A TEMPERATURA COMPRESA TRA 5°C E 35°C IN IMBALLAGGIO INTEGRO

DB Edizione 0 Maggio 2009

I nostri consigli tecnici hanno il solo scopo di alleggerire e favorire il lavoro degli utilizzatori. Queste nostre indicazioni non comportano per noi alcuna responsabilità. Il nostro Servizio di Assistenza Tecnica è a Vostra disposizione per lo studio e la messa a punto di prodotti che soddisfino al meglio le Vostre esigenze.