



**A.G.M. S.r.l.**  
Via G. Oberdan, 48  
28070 – Tornaco (NO)  
Tel. 0321 886105  
Fax 0321 1785302  
e-mail: agm@agmsrl.biz

## SCHEDA TECNICA

**AZIENDA CON  
SISTEMA DI GESTIONE  
CERTIFICATO DA DNV GL**  
= ISO 9001 =  
= ISO 14001 =

# **WATER INK 60000 NEUTRO** **Dispersione acquosa di speciali copolimeri**

**Supporto: CARTA – PVC**

**Applicazioni: ROTO**

### **UTILIZZO**

Vernice di sovrastampa opaca a rapida filmazione per carta da parati.  
Vernice base per la preparazione di inchiostri.  
Vernice di diluizione.  
Il film secco presenta un tatto scivoloso antiscratch.

### **AVVERTENZE PER LA LAVORAZIONE**

Agitare accuratamente prima di ogni uso.  
Richiudere bene la confezione.  
Non lasciare asciugare il prodotto sui cilindri da stampa e, dopo l'uso, pulirli accuratamente con acqua o con una miscela di acqua-alcool.  
Per ottenere qualsiasi tinta il prodotto è miscelabile con le nostre paste colore della serie PC W.

### **ADDITIVI**

Antischiuma 825 – Distendente 875 – Distendente 347 – Addensante 100

### **Caratteristiche fisiche del prodotto**

Aspetto fisico	: LIQUIDO BIANCO LATTE
Secco	: 34% ± 1
Viscosità a 20°C	: > 40" F.C. n° 4
pH	: 7.5 ÷ 8.5
Punto di infiam.	: =
Stabilità allo stoccaggio	: 6 MESI DALLA CONSEGNA A TEMPERATURA COMPRESA TRA 5°C E 40°C IN IMBALLAGGIO INTEGRO

DB Edizione Marzo 2009

I nostri consigli tecnici hanno il solo scopo di alleggerire e favorire il lavoro degli utilizzatori. Queste nostre indicazioni non comportano per noi alcuna responsabilità. Il nostro Servizio di Assistenza Tecnica è a Vostra disposizione per lo studio e la messa a punto di prodotti che soddisfino al meglio le Vostre esigenze.